

Uno Plus

2705



Application

Hydro Click/LVT, parquet et stratifié

- Avec protection contre l'humidité
- Bonnes valeurs d'impact et de bruit de marche
- Avec chevauchement
- Permet la pose avec jusqu'à 2% d'humidité résiduelle
- Matériau respectueux de l'environnement



Matériau	Mousse de polyoléfine, laminée d'un côté avec un film pare-vapeur métallisé
Épaisseur	1,60 mm
Format	93 (98) × 16.13 m = 15 m ² (avec recouvrement)
Poids	111 g/m ²
Isolation contre les bruits d'impact	-19 dB
Coefficient d'isolation thermique	0,044 m ² K/W
Comportement au feu	Efl
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	≥ 75 m



Conseils de pose

Pose	En règle générale, le sens de pose doit être perpendiculaire au sens de circulation du revêtement utile. Les instructions de pose détaillées doivent être respectées dans tous les cas.
Préparation du support	Le support doit répondre aux exigences de la recommandation SIA V 251/1 en matière de planéité et de résistance, les valeurs d'humidité selon SIA 253 doivent être respectées.
Sous parquet/stratifié, Hydro Click/LVT	Pose en vrac et en linteau. Film pare-vapeur métallisé vers le côté le plus chaud. UNO plus est exclusivement utilisé pour la pose flottante sur des supports minéraux. Il ne convient pas aux supports organiques.

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Résistance à la pression mécanique



SD

Protection contre l'humidité



IS

Isolation phonique de transmission



R

Aptitude chauffage au sol



RWS

Réduction des bruits de pas



RLB

Protection contre les chutes d'objets

 Moquettes

 Hydro Click / LVT

 Collage de parquet

 Parquets / stratifiés

 PVC, CV, caoutchouc, linoléum

2/3-couches

Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

