Panneaux de rénovation Ureno

Application Plaque de désolidarisation sur supports minéraux

- **Pour la désolidarisation**
- **Sur des supports minéraux Isolation phonique**
- **Sur supports critiques**

Numéro d'article	2614	2615	2616
Matériau	Mélange de polyéthylène téréphtalate, polypropylène, polyéthylène		
Épaisseur	4,0 mm	9,0 mm	15,0 mm
Format	1 m × 0,6 m = 0,6 m^2	1 m × 0,6 m = 0,6 m^2	1 m × 0,6 m =0,6 m^2
Poids	3200 g/m^2	6000 g/m^2	9000 g/m^2
Résistance à la pression (DIN 53456)	15 N/mm^2	10 N/mm^2	10 N/mm^2
Résistance à la flexion (DIN 53453)	4 N/mm^2	2 N/mm^2	2 N/mm^2
Résistance à la déchirure	6 N/mm^2	6 N/mm^2	6 N/mm^2
Conductivité thermique	λ = 0,110 W/mk	λ = 0,060 W/mk	λ = 0,080 W/mk
Champ d'application	à l'intérieur	à l'intérieur	à l'intérieur
Isolation contre les bruits d'impact	-14 dB	-17 dB	-20 dB

Conseils de pose

Ureno est une sous-couche de désolidarisation et, avec Ureno 9+15, d'isolation acoustique, qui convient à tous les types de revêtements supérieurs tels que la céramique, la pierre naturelle, le parquet et, après un ragréage, la moquette et les revêtements synthétiques. L'effet de découplage repose sur la réduction des contraintes de cisaillement par déformation plastique à l'intérieur de la plaque Ureno, dans le cas d'un support fissuré ou d'un support présentant des joints de dilatation gênants ou, avec Ureno 9+15, également dans le cas d'un support souple en flexion. Dans le cas de Ureno 9+15, la structure particulière du panneau Ureno entraîne en outre une absorption acoustique considérable. Des informations techniques plus détaillées. Des informations détaillées sur les différentes épaisseurs d'Ureno sont disponibles auprès de nos services».

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023

Sous-Couches
Données techniques

DL, CC, CS
Résistance à la pression mécanique

SD
Protection contre l'humidité

IS
Isolation phonique de transmission

R
Aptitude chauffage au sol

RWS
Réduction des bruits de pas

RLB
Protection contre les chutes d'objets

Moquettes

Hydro Click / LVT

Collage de parquet

Parquets / stratifiés

PVC, CV, caoutchouc, linoléum

2/3-couches

Siltex SA
Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

Mitglied/Member
The Floor Innovation Group